



CE

Benders Sverige AB
Info@benders.se

Bohusgranit Ek. förening
 Ävja Stenbrott
 455 98 Dingle
 Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 29' 30"/E 11° 25' 55"

13

SS-EN 1469

GI

Beklädnadsgranit
Plattor av granit för inklädning

Väsentliga egenskaper:	Metod:	Prestanda:
Böjhållfasthet (medelvärde)	SS-EN 12372	16,7 MPa
Vattenabsorption	SS-EN 13755	0,2 vikt %
Densitet	SS-EN 1936	2630 kg/m ³
Frostmotstånd	SS-EN 12371	-0,2 %

Övriga deklarerade egenskaper:	Metod:	Prestanda:
Slaghållfasthet	SS-EN 14158	5 J